

Klej montażowy HIGH TACK CRYSTAL

Krystalicznie przezroczysty uniwersalny klej na bazie polimeru hybrydowego (poliuretan modyfikowany silanem) charakteryzujący się bardzo dużą siłą klejenia wstępnego. Neutralny dla podłoża, nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Po utwardzeniu daje się malować, w tym farbami wodnymi.

ZASTOSOWANIE

Klejenie i uszczelnianie wszelkich materiałów budowlanych: kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, ceramiki, tynku, poliuretanu, tworzyw sztucznych, płyty wiórowej itp. Połączenia elementów blachy ocynkowanej, mosiądzu i innych metali.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejone powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, zabezpieczone drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Klej nanieść punktowo lub pasmami na przyklejany materiał. Powierzchnie złączyć i silnie docisnąć. Ostateczna wytrzymałość spoina osiąga w zależności od grubości naniesienia i panujących warunków od 1 do 7 dni. Ułożenie przyklejonego materiału można poprawić tylko przesuwając (bez odklejania) złączone powierzchnie. Klej utwardza się poprzez reakcje z wilgocią z powietrza, w związku z tym łączenia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza. Po zakończeniu pracy narzędzia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Przed użyciem zaleca się wykonanie próby kompatybilności z podłożem klejonym.



Typ utwardzania	jednokomponentowy – sieciuje wilgocią z powietrza
System utwardzania	neutralny
Chwył początkowy na powierzchni poziomej	900 kg/m ²
Chwył początkowy na powierzchni pionowej	100 kg/m ²
Czas obróbki	ok 6 min
Czas pełnego utwardzenia	2 mm/24 godz.*
Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +35°C
Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-40° do +90°C
Naprężenie przy 100% wydłużeniu w temp. 23°C wg EN ISO 37 [N/mm ²]	1,34
Wytrzymałość przy rozerwaniu w temp. 23°C wg ISO 37 [N/mm ²]	2,88
Twardość Shore A	52
Gęstość [g/cm ³]	1,11±0,05
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN ISO 37 [%]	423
Wydajność	z kartusza 300ml uzyskuje się ok. 18mb spoiny o wymiarach 4x4mm
Kolorystyka	Transparentny
Przechowywanie i transport	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C

* - przy zachowaniu wilgotności względnej 55%

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
300 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C



Power of innovation

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

GWARANCJA

Producent udziela na produkt 10 letniej gwarancji. Warunki gwarancji dostępne na stronie:
<http://www.lakma-spec.pl>

BHP I OSTRZEŻENIA

Karta charakterystyki dostępna na żądanie

Aktualizacja 27.10.2020

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.